

В конструкциях каркасных стен и стен с наружным утеплением **Экоспан-Строй А** применяется для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от ветра и атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку; не препятствует выходу водяного пара из утеплителя.

В конструкциях межкомнатных перегородок **Экоспан-Строй А** применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

Экоспан-Строй А может применяться в качестве ветрозащиты утеплителя в цокольном перекрытии над вентилируемым подпольем.

При соблюдении всех требований к монтажу применение ветрозащитной мембраны **Экоспан-Строй А** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.



Области применения

- каркасные стены
- стены с наружным утеплением
- межкомнатные перегородки
- цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем

Форма выпуска

- ширина – 1,6 м
- площадь – 70 м² / 60 м² / 35 м²

Технические характеристики

Показатель	Значение	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм - в продольном направлении - в поперечном направлении	90 (±30) 60 (±15)	ГОСТ 31899-2-2011
Плотность потока водяного пара (при t = 20°C и относительной влажности 50%), г/(м ² ·24ч)	1000 (±200)	ГОСТ 25898-2020
Водоупорность, мм. вод. ст.	не менее 150	ГОСТ 3816-81 (п.6.2)
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения)	не менее 60%	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г3	ГОСТ 30244-94
Ширина, м	1,6 (-0,5%/+1,5%)	ГОСТ Р 56582-2015
Площадь, м ²	70 / 60 / 35 (-0%)	-
Температурный диапазон применения материала	от -60 °С до +80 °С	-