



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 1.101. ВЕРСИЯ 09.2024

## ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

Произведено согласно: ТУ 5774-004-17925162-2003

Соответствует: ГОСТ Р 55396-2013

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б – это рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений с последующим устройством защитного слоя, гидроизоляции других строительных конструкций, тоннелей, станций метро, возводимых открытым способом, сооружаемых во всех климатических районах.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая прочность;
- долговечность более 65 лет;
- простота применения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                                           | Ед. изм.          | Критерий | Значение               | Метод испытания |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------|
| Масса 1 м <sup>2</sup>                                                            | кг                | не менее | 5.5                    | ГОСТ 2678-94    |
| Максимальная сила растяжения вдоль                                                | Н                 | не менее | 600                    | ГОСТ 2678-94    |
| Максимальная сила растяжения поперек                                              | Н                 | не менее | 600                    | ГОСТ 2678-94    |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны                                             | кг/м <sup>2</sup> | не менее | 2                      | ГОСТ 2678-94    |
| Водопоглощение в течение 24 ч, по массе                                           | %                 | не более | 1                      | ГОСТ 2678-94    |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении | %                 | не менее | 40                     | ГОСТ 2678-94    |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении | %                 | не менее | 40                     | ГОСТ 2678-94    |
| Температура гибкости на брусе R = 10 мм                                           | °C                | не выше  | -25                    | ГОСТ 2678-94    |
| Температура гибкости на брусе R = 25 мм                                           | °C                | не выше  | -25                    | ГОСТ 2678-94    |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 часов              | -                 | -        | абсолютная             | ГОСТ 2678-94    |
| Теплостойкость                                                                    | °C                | не ниже  | 100                    | ГОСТ 2678-94    |
| Температура хрупкости вяжущего по Фраасу                                          | °C                | не выше  | -35                    | ГОСТ 2678-94    |
| Тип защитного покрытия сверху                                                     | -                 | -        | Мелкозернистая посыпка | -               |
| Тип защитного покрытия снизу                                                      | -                 | -        | Полимерное покрытие    | -               |
| Группа горючести                                                                  | -                 | -        | Г4                     | ГОСТ 30244-94   |
| Группа воспламеняемости                                                           | -                 | -        | В3                     | ГОСТ 30402-96   |
| Группа распространения пламени                                                    | -                 | -        | РП4                    | ГОСТ 51032-97   |

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Толщина                 | мм       | не менее | 5        | ГОСТ 2678-94    |



| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий   | Значение | Метод испытаний |
|-------------------------|----------|------------|----------|-----------------|
| Длина                   | м        | $\pm 0,2$  | 8        | ГОСТ 2678-94    |
| Ширина                  | м        | $\pm 0,03$ | 1        | ГОСТ 2678-94    |

#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по гидроизоляции мостовых сооружений материалами ТЕХНОЭЛАСТМОСТ](#)

Согласно "Рекомендации по гидроизоляции мостовых сооружений рулонными наплавляемыми материалами «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ»", может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*».

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев.

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

КСР: 23.99.12.110.12.1.02.03-0210-000

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

